

## les + produits

- + Préparation facile
- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Fin

Recouvrement  
rapide



# PRESTONETT®

## R3<sup>H</sup>

le reboucheur à séchage rapide


### Beissier

[www.beissier.fr](http://www.beissier.fr)



## les + produits

- + Préparation facile
- + Sans grumeaux
- + Recouvrement rapide
- + Excellente adhérence
- + Ponçable
- + Fin



## R3<sup>H</sup> Reboucheur à séchage rapide

### Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre

- ➔ Rebouchage des trous, fissures jusqu'à 40 mm,
- ➔ Lissage des fonds neufs et anciens

**Recouvrement rapide**

### Mise en œuvre

#### préparation

Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène

#### dilution

45 % - Soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre

#### application

##### Matériel

Lame à enduire, couteau de peintre

##### Conditions

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 30°C, et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.

##### Nettoyage du matériel

À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé.

Ne pas éliminer dans l'environnement

#### épaisseur d'application

40 mm

#### consommation moyenne

0,9 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre

#### supports

Béton, béton cellulaire, enduits de ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux

#### recouvrement

Peinture mate ou revêtements muraux légers

### Renseignements techniques

#### couleur

Blanc

#### temps d'utilisation à 20°

Environ 35 minutes

#### temps d'attente avant recouvrement

Environ 3 heures à 20°C

#### classification et norme

AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 3  
AFNOR NF T 30-608

#### classement au feu

M0 sur M0 - PV disponible sur demande

#### hygiène et sécurité

Xi - Irritant - Contient du ciment

Utiliser dans une zone bien ventilée. Eviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Ne pas respirer les poussières.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

#### conditionnement

Sac papier de 15 kg et de 5 kg - Seau plastique de 15 kg (3x5 kg)

#### conservation

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l'humidité



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

